

TECHNICKÝ LIST

Penetrace ASN TOP Penetrace ASN COLOR

Penetrace s vysokou kryvostí pod pastovité a minerální omítky

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ:

- úprava podkladů před aplikací akrylátových a silikonových pastovitých omítek, omítek na bázi vodního skla (použití pod rýhované omítky je zásadní) a minerálních omítek (včetně sádrových)
- spolehlivě zpevňuje podklad; zamezuje předčasnému vyschnutí vrchní omítky a zvyšuje její soudržnost s podkladem
- verze **TOP** – 9 základních barevných odstínů
verze **COLOR** – široká nabídka barevných odstínů



SLOŽENÍ: Bezrozpouštědlový přípravek na bázi, polymerní disperze a minerálních plniv.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Hodnota pH	8-9
Rozpustnost ve vodě	neomezeně mísitelná
Orientační spotřeba ASN TOP/COLOR – může se lišit podle druhu a nasákavosti podkladu a podle způsobu zpracování	cca 0,25 kg/m ²
Doba schnutí při normálních podmínkách (20 °C, 65 % relativní vlhkost vzduchu)	cca 12 hod. *)
*) nižší teploty a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužují dobu vyschnutí	

PŘÍPRAVA PODKLADU: Podklad musí být suchý, pevný, bez prachu a nesoudržných částí, resp. bez filmtvorných hmot se separačním účinkem (např. odbedňovací olej). Podklad musí být dostatečně vyztužený (jinak může dojít k ovlivnění funkčnosti a odstínu následné povrchové úpravy). Všechny navazující stavební konstrukce pečlivě zakrýt, resp. chránit před postříkáním!

ZPRACOVÁNÍ: Výrobek se obvykle zpracovává **neředěný** (aplikace 1x). V odůvodněných případech (při dvojí penetraci silně nasákavých podkladů) se na první vrstvu doporučuje použít **Cemix Penetrace Hlubková** ředěná v poměru 1 : 1 s vodou. Řádně rozmíchaná penetrace se nanáší válečkem, štětcem a nechá se vyschnout. Před započítím následných prací musí být zaručeno, že penetrovaná plocha je dostatečně vyschlá. Nářadí po upotřebení důkladně očistit vodou.

UPOZORNĚNÍ:

- Před zpracováním penetraci dobře rozmíchejte.
- Dodatečné přidávání pojiv a jiných přísad je nepřipustné.
- Materiál lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu od +5 °C do +30 °C! Při očekávaných mrazech nepoužívat!
- Materiál je nutno v době zrání chránit před deštěm.
- Nespotebované zbytky nechat ztuhnout (vyschnout) na vzduchu a společně s kontaminovanými obaly likvidovat na řízené skládce (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací.

PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku.

SKLADOVÁNÍ: Chránit před mrazem a skladovat při teplotě od +5 °C do +30 °C. V originálních uzavřených vědrech je skladovatelnost minimálně 12 měsíců.

EXPEDICE: Výrobek se dodává v plastových vědrech 8 kg a 24 kg (verze TOP i COLOR), případně na paletách krytých fólií.

SLUŽBY: Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštností žádejte konzultaci.

KVALITA: Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001 (průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, AO č. 204).

VÝROBCE: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany

PLATNOST: Od 15. 08. 2020

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.