Cemix®

lasselsbergergroup

TECHNICKÝ LIST

Kontakt
Kontakt COLOR

Kontaktní můstek pro úpravu podkladu

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ:

- úprava nosných podkladů před aplikací mozaikových omítek (např. stěrky kontaktních zateplovacích systémů, venkovní štuky zpevněné penetrací apod.)
- na hladké a málo savé podklady (např. beton, vodoodpudivé omítky, CETRIS atd.) před následným nanesením minerálních nebo pastovitých šlechtěných omítek
- po vyschnutí výrazně zvyšuje adhezi následných vrstev
- široká nabídka barevných odstínů (v barevných verzích je doporučován zejména pod rýhované omítky)



SLOŽENÍ: Bezrozpouštědlový nátěr na bázi umělopryskyřičné disperze a jemnozrnných minerálních plniv.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Reakce na oheň	tř. B
Hodnota pH	8-9
Přídržnost k podkladu	min. 0,3 MPa
Orientační spotřeba – může se lišit podle druhu a nasákavosti podkladu a podle způsobu zpracování *)	cca 0,40 kg/m^2
Doba schnutí při normálních podmínkách (20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu)	cca 12 hod. **)

*) nátěr se zpracovává **neředěný**
**) nižší teploty a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužují dobu vyschnutí

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20 ± 2) °C a (65 ± 5) % relativní vlhkosti vzduchu.

PŘÍPRAVA PODKLADU: Podklad musí být suchý, pevný, bez prachu a nesoudržných částí, resp. bez filmotvorných hmot se separačním účinkem (např. odbedňovací olej). Podklad musí být dostatečně vyzrálý (jinak může dojít k ovlivnění funkčnosti a odstínu povrchové úpravy). Všechny navazující stavební konstrukce pečlivě zakrýt, resp. chránit před postříkáním!

ZPRACOVÁNÍ: Neředěný, řádně rozmíchaný nátěr se nanáší na podklad válečkem nebo štětcem a nechá se vyschnout. Před započetím následných prací musí být zaručeno, že ošetřená plocha je dostatečně vyschlá. Nářadí po upotřebení důkladně očistit vodou.

UPOZORNĚNÍ:

- Před zpracováním nátěr dobře rozmíchejte.
- Dodatečné přidávání pojiv a jiných přísad je nepřípustné.
- Materiál lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu od +5 °C do +30 °C! Při očekávaných mrazech nepoužívat!
- Materiál je nutno v době zrání chránit před deštěm.
- Nespotřebované zbytky nechat ztvrdnout (vyschnout) na vzduchu a společně s kontaminovanými obaly likvidovat na řízené skládce (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací.

PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku.

SKLADOVÁNÍ: Chránit před mrazem a skladovat při teplotě od +5 °C do +30 °C. V originálních uzavřených vědrech je skladovatelnost minimálně 12 měsíců.

EXPEDICE: Nátěr se dodává v plastových vědrech po 8 kg a 24 kg, případně na paletách krytých fólií.

SLUŽBY: Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštností žádejte konzultaci.

KVALITA: Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001 (průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, AO č. 204).

VÝROBCE: LB Cemix, s.r.o, Tovární 36, 373 12 Borovany

PLATNOST: Od 15. 8. 2020
Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.