SENDWIX 1/2 14DF-LDE

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO

Technické údaje:

Rozměry l×š×v (mm)	498×200×123
Třída objemové hmotnosti	1,4
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	16,3
Nasákavost (%)	10 - 18
Radioaktivita (-)	0,19
Barva	bílá
Počet kusů na paletě 1200×800 mm (ks)	64
Hmotnost palety průměrná inf. (kg)	1080
Pro zdění na lepidlo	PROFIMIX ZM 921

Zdivo:

Tloušťka zdiva bez omítky (mm)	200
Spotřeba kvádrů (ks/m²)	16
Spotřeba kvádrů (ks/m³)	80
Spotřeba lepidla (kg/m²)	7
Spotřeba lepidla (kg/m³)	35
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m²)	280
Směrná pracnost zdiva (Nh/m²)	-
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost	REI 180
Vzduchová neprůzvučnost R'_w vážená stavební neprůzvučnost (dB)	47



Statické údaje:

Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm²)	25
Skupina zdicích prvků	2
Děrování (%)	27,1

Zdivo na tenkovrstvou maltu	Pevnost zdiva charakteristická (N/mm²)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm²)	Sečnový modul pružnosti (N/mm²)
M 5	8,54	4,27	8540
M 10	10,88	5,44	10885

Tepelnětechnické údaje:

Tepelná vodivost λ10.dry (W/(m.K))	0,4
Měrná tepelná kapacita c (KJ/(kg.K))	1
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/10

Vazba rohu z 1/2 14DF-LDE (bez odpadu s dodržením vazby po 250 mm)

1. vrstva **2. vrstva**



Vazba „T" nosného zdiva z 1/2 14DF-LDE



Expedice KM Beta a.s. – Bzenec-Přívoz
Expedice vápenopískových zdicích prvků
SENDWIX
696 81 Bzenec-Přívoz
tel.: 518 307 119, 778 760 075

Obchodní oddělení – Hodonín
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 321 134, 518 307 164
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz

KM Beta a.s.
Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín

Příjem objednávek:
tel.: 518 307 114
e-mail: objednavky@kmbeta.cz

Dispečer dopravy:
tel.: 777 327 805, 778 424 662
e-mail: doprava@kmbeta.cz, doprava2@kmbeta.cz

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost. Vydání: 1. 6. 2019.