SENDWIX 1/2 8 DF-LPE

Technické údaje

Rozměry l×š×v (mm)	123 x 240 x 248
Třída objemové hmotnosti	2,0
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	14,3
Nasákavost (%)	10 - 18
Radioaktivita (-)	0,19
Barva	bílá
Počet kusů na paletě 1200x800 mm (ks)	64
Hmotnost palety průměrná inf. (kg)	940
Pro zdění na lepidlo	PROFIMIX ZM 921

Zdivo

Tloušťka zdiva bez omítky (mm)	240
Spotřeba kvádrů (ks/m^2)	32
Spotřeba kvádrů (ks/m^3)	134
Spotřeba lepidla (kg/m^2)	4
Spotřeba lepidla (kg/m^3)	16,7
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m^2)	489
Směrná pracnost zdiva (Nh/m^2)	0,462
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost	REI 180
Vzduchová neprůzvučnost R´$_w$ vážená stavební neprůzvučnost (dB)	54

Statické údaje:


Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm^2)	20
Skupina zdicích prvků	1
Děrování (%)	0


Zdivo na tenkovrstvou maltu	Pevnost zdiva charakteristická (N/mm^2)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm^2)	Sečnový modul pružnosti (N/mm^2)
M 5	12,34	6,17	12341
M 10	12,34	6,17	12341


Tepelně technické údaje:


Tepelná vodivost 10.dry (W/(m.K))	0,61
Měrná tepelná kapacita c (KJ/(kg.K))	1
Faktor difuzního odporu (-)	5/25


VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO











Expedice KM Beta a.s. – Bzenec-Přívoz
Expedice vápenopískových zdicích prvků SENDWIX
696 81 Bzenec-Přívoz
tel.: 518 307 119, 778 760 075

Obchodní oddělení – Hodonín
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 321 134, 518 340 938
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz

Fakturační adresa
KM Beta a.s.
Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín

Příjem objednávek:
tel.: 518 307 114
e-mail: odbyt@kmbeta.cz

Dispečer dopravy:
tel.: 777 327 805
e-mail: doprava@kmbeta.cz

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost. Vydání: 1. 3. 2021.