

# LEPICÍ PĚNA

## na zdivo

Je jednosložkové, víceúčelové PUR lepidlo, speciálně vyvinuto pro lepení a fixaci obkladových a konstrukčních stavebních desek např. Light-Board a podobných systémů, obkladových lehčených panelů a izolačních materiálů z polystyrenu, tvrdých PUR desek, ale i sádkartonu, cementovláknitých desek aj. v systému suché výstavby. Ideální pro lepení expandovaného i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu a lehčených zdicích materiálů – lehčené betony, pórobetony (Ytong, Porfix, Siporex aj.), dutinové cihly, dřevo a porézní kámen.



### VLASTNOSTI

- rychle vytvrzující, rozměrově stabilní
- rovnoměrná struktura, výborná zvuková a tepelná izolace
- výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren, PVC, apod.

### POUŽITÍ

- zděná jádra bytových domů
- zvukové mezibytové příčky aj.
- stavby od zahradní architektury – ploty, altánky až po náročnější aplikace
- lepení lehkých konstrukcí z dutých cihel, betonových a pórobeton. tvarovek
- lepení sádkartonových a cementovláknitých desek
- lepení lehkých izolačních materiálů na široké spektrum podkladů

### BALENÍ

- pistolová dóza 750 ml

### BARVA

Žlutá.

## PODKLAD

Podklad jako je cihelné zdivo nebo beton před lepením penetrujte přípravkem S2802A. Cihly nebo tvárnice musí být zbaveny prachu, popř. zdivo napenetrujte. Rychlost schnutí penetračního nátěru cca 2 – 4 hod. Prašný podklad snižuje přilnavost lepicí pěny. Řádně penetrovaný a zaschlý povrch se již nevlhčí!!!. Vlhkost podkladu sice urychluje a zvyšuje expanzi, ale zároveň zhoršuje pravidelnou strukturu pěny, s čím souvisí menší tuhost a větší póry. Zařízení a další povrchy ohrožené znečištěním překrýt.

## APLIKACE

Našroubovat na aplikační pistol s NBS závitem, popř. nasadit aplikační trubičku na ventil. Dózu důkladně protřepat (minimálně 30 krát). Nastavit aretačním šroubem požadované dávkování.

### 1. Izolační a jiné desky

Při lepení polystyrenových desek nanést pěnu po obvodě desky s odstupem 2 – 4 cm od hrany desky. Obrazec doplnit minimálně jedním pruhem ve středu desky ve směru jejího delšího rozměru. Doporučený průměr housenky pro lepení izolačních komponentů je 3 – 4 cm dle nerovnosti podkladu. Desku přiložte ke stěně, cca po 2 minutách od aplikace pěny, dotlačte a srovnejte pomocí dlouhé latě. Rovinnost povrchu desek je možné opět korigovat do cca 20 minut od jejich nalepení v závislosti na okolní teplotě (vzduch i podklad).

Již po cca 2 hodinách od nalepení je možné přistoupit k dalším technologickým úkonům.

Při lepení sádkartonových desek doporučujeme interval mezi nanesením PUR lepidla a přitisknutím desky k lepené ploše prodloužit na 4 – 8 minut. Poté desku přitlačte k povrchu na 30 – 60 sekund. Těžké a méně stabilní desky zafixujte po dobu cca 60 minut.

### 2. Zdění příček z dutých cihel a pórobetonových tvárnic

Vhodné pro zdění nenosného zdiva a dělicích příček. Zbavte cihly či tvárnice prachu, případně napenetrujte nebo matně zvlhčete povrch. Na každých 10 cm šířky zdiva by měl být aplikován 3 – 4 cm široký pás PUR lepidla. Spáry mezi cihlami je možné vyplnit uvedeným lepidlem.

## UPOZORNĚNÍ

Nevytvrzenou pěnu vyčistíte Čističem PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Při práci používejte ochranné pomůcky. Podklady zajistěte proti potřísnění papírem nebo fólií. Čistič PUR pěny nesmí přijít do styku s polystyrénem, velice rychle jej rozpouští.

Vytvrzená PUR pěna není odolná vůči UV záření. Tato odolnost je závislá na době expozice na přímém slunci (cca od 14 dnů do 3 měsíců). Po této době spolu s dalším klimatickým působením (déšť, mráz apod.) dochází k narušení struktury pěny od UV záření.

## OMEZENÍ

Nedoporučujeme použití pro aplikace pod vodou a do uzavřených prostor, nulová adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Při nízkých teplotách nedoporučujeme pěnu nebo podklad nahřívat, neaplikovat na podklady pokryté jinou vrstvou.

**Neaplikovat na mokré podklady!** Při uskladnění v nízkých teplotách doporučujeme před použitím dózu temperovat při pokojové teplotě po dobu 1 hodiny. **Neprovádět za silnějšího větru!**

## ČIŠTĚNÍ

Materiál: nevytvrzenou pěnu - čističem PU pěny.

Ruce: krém na ruce, mýdlo a voda.

## BEZPEČNOST

Viz. Bezpečnostní list.

## SKLADOVÁNÍ

Skladovat v suchém chladném místě. Dnem dolů!!! Při teplotách od +5°C do +25°C. Doba skladovatelnosti je 18 měsíců od data výroby.

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte technické oddělení výrobce.*

### TECHNICKÁ DATA

| Základ                         | -                    | polyuretan | (4,4 difenylmetandiisokyanát)          |
|--------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------|
| Hustota                        | kg/m <sup>3</sup>    | 15–25      | (dle ISO 7390)                         |
| Izolační hodnota               | mW/m.K               | 30–35      | (dle DIN 52612)                        |
| Součinitel tepelné vodivosti λ | W/mK                 | 0,035      | (dle ČSN 72 7012-2)                    |
| Tepelná odolnost               | °C                   | –40/+90    | (po vytvrzení)                         |
| Teplota dózy pro aplikaci      | °C                   | nad +5     | (optimální +10 až +20)                 |
| Tepelný rozsah použití         | °C                   | +5/+35     | (optimální +15 až +20)                 |
| Rozměrová stabilita            | %                    | –5%<DS< 0% |                                        |
| Faktor difúzního odporu μ      | -                    | cca 28     |                                        |
| Ekvivalentní difúzní tloušťka  | m                    | 0,446 m    |                                        |
| Přidržnost k polystyrenu       | MPa                  | ~ 0,14     | k bílému a šedému EPS                  |
| Přidržnost k betonu            | MPa                  | ~ 0,10     | k suchému betonu bez penetrace         |
|                                | MPa                  | ~ 0,16     | předem penetrovaný beton řádně oschlý  |
| Třída reakce na oheň           | -                    | F          | Klasifikace dle ČSN EN 13 501-1        |
| Šířka lepidla při nanesení     | mm                   | 30–40      |                                        |
| Vydatnost dózy (pistolová)     | mb                   | 45–58      | při ø 3 – 4 cm PUR lepidla             |
|                                | m <sup>2</sup> zdiva | 7,5 až 9,5 | při aplikaci jednoho pruhu PUR lepidla |