PRO-DOMA

TECHNICKÝ LIST

TĚSNICÍ ROHY

k hydroizolačním nátěrům





Těsnicí roh s výztužnou tkaninou (polyester se stálou povrchovou úpravou) potažený termoplastickým elastomerem odolným vůči stárnutí. Po aplikaci s hydroizolacemi vytváří pružné těsnění rohových spár ve stěnách a podlahách.

VLASTNOSTI

- vysoká pružnost
- vysoká odolnost proti rozdílným teplotám
- výborný přenos pohybů konstrukce
- dobrá přídržnost k hydroizolacím díky krajní síťce

POUŽITÍ

Trvale pružné těsnění rohových a stykových spár v kombinaci s nátěry hydroizolací. Díky speciálním rohovým dílům lze detaily řešit jak ve vnitřních, tak i vnějších koutech.

BALENÍ

Vnitřní těsnicí roh
- 140 x 140 mm

Vnější těsnicí roh
- 140 x 140 mm

BARVA

Šedá.

APLIKACE

Těsnicí pás vkládáme do první vrstvy čerstvého hydroizolačního nátěru. Následně překryjeme okraje těsnícího pásu hydroizolačním nátěrem. Po zavadnutí první vrstvy hydroizolačního pásu nanášíme druhou vrstvu v celé ploše včetně okrajů a stykového pásu.

Distributor: **PRO-DOMA, SE** | U Mototechny 89 |
251 62 Mukařov-Tehovec | tel.: +420 778 408 408 |
info@pro-doma.cz | www.pro-doma.cz
Dodavatel: **Den Braven Czech and Slovak, a. s.** | 793 91 Úvalno 353
tel.: +420 554 648 200 | info@denbraven.cz | www.denbraven.cz

PRO-DOMA

02/2021

PRO-DOMA TECHNICKÝ LIST

UPOZORNĚNÍ

Skladování v chladné a suché místnosti, chraňte před slunečním zářením, použijte do 24 měsíců. Výše uvedené technické údaje představují průměrné hodnoty.

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace, prosím, kontaktujte naše technické oddělení.

TECHNICKÁ DATA		
Základ	polyesterová tkanina s termoplastickým elastomerem	
Plošná hmotnost	g/m	35
Tloušťka	mm	0,56
Teplotní odolnost	°C	-30 až +90
Maximální tlak při porušení	bar	max 3,0
Maximální pevnost v podélném směru	N/mm	67 N / 15 mm
Maximální pevnost v příčném směru	N/mm	40 N / 15 mm
Prodloužení v podélném směru	%	29
Prodloužení v příčném směru	%	125
Odolnost proti vodnímu tlaku	bar	> 1,5
UV odolnost minimální	h	500
Odolnost na kyselinu chlorovodíkovou 3 %	-	ano
Odolnost na kyselinu sírovou 35 %	-	ano
Odolnost na kyselinu citronovou 100 g/l	-	ano
Odolnost na kyselinu mléčnou 5 %	-	ano
Odolnost na hydroxid draselný 3 % / 20 %	-	ano / oslabena
Odolnost na chlornan sodný 0,3 g/l	-	ano
Odolnost na slanou vodu 20 g/l	-	ano

Distributor: **PRO-DOMA, SE** | U Mototechny 89 |
251 62 Mukařov-Tehovec | tel.: +420 778 408 408 |
info@pro-doma.cz | www.pro-doma.cz
Dodavatel: **Den Braven Czech and Slovak, a. s.** | 793 91 Úvalno 353
tel.: +420 554 648 200 | info@denbraven.cz | www.denbraven.cz

PRO-DOMA

02/2021