weberfor flex

FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA DLAŽBY

Definice výrobku
Mrazuvzdorné, jednosložkové flexibilní lepidlo na bázi cementu.

Barva
Šedá.

Složení
Směs na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Všeobecné požadavky na podklad
Suchý, dostatečně vyzrálý pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.
Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti a zbytkové vlhkosti podle platných norem nebo podle projektové dokumentace.

Podmínky pro zpracování
Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Podkladní nátěr
Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok **weberpodkladu A** s vodou v poměru 1:5, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci **weberpodklad haft.**
Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci **weberpodklad haft** neředěný.

Popis zpracování
Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do cca 5,5 l čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Nářadí
Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6×6 mm, 8×8 mm nebo 10×10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm² doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20×8 mm).

Čištění
Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Použití
- pro minerální podklady jako vápenocementové omítky a beton
- pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením
- na lodžie, balkony
- podlahy ve vlhkých provozech
- k lepení keramických, slinutých, kameninových obkladů, obkladů z umělých kamenů, skleněných tvárnic
- nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry

Spotřeba
4 kg/m²
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Balení
Ve 25 kg papírových obalech,
42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování
12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.
Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.
Čerstvé zbytky lepidla lze z obkladů a dlažeb odstranit vodou. Vytvrzený materiál je již nutné odstranit mechanicky.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Aplikace

Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6×6 mm, 8×8 mm nebo 10×10 mm dle velikosti dlaždic.

Dlaždice doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn. na dlaždici se nanese vrstva lepidla 1–2 mm silná.
Toto doporučení je závazné pro lepení v exteriéru, ve vlhkých a více namáhaných prostorách a pro lepení velkých formátů.

Po osazení dlaždice do lepidla poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme nejdříve po 24 hod. V závislosti na klimatických podmínkách při vyzrávání lepidla a savosti podkladu, na který lepíme. Předčasné spárování může vést k barevným defektům spárovací malty.

Č. výrobku LOD 533
Balení 25 kg

MRAZU ODOLNÝ

VHODNÉ PRO VODNÍ PODLAHOVÁ VYTÁPĚNÍ

Nejdůležitější vlastnosti

- vysoce přilnavé lepidlo pro středněvrstvé lepení, určené ke složitému obkládání
- pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru max. do rozměru 90×90 cm
- vhodné pro slinuté dlaždice
- vhodné pro podlahové vytápění
- třída C2T S1

CE parametry

CE	**divize weber** Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8
	Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012
	15
	LOD 533
	002/2015
	C2T S1 - zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem pro vnitřní a venkovní obklady
Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování nebezpečných látek	Viz bezpečnostní list
Pevnost spoje, vyjádřena jako:	
- vysoká počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm²
Trvalá odolnost:	
- vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm²
- vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm²
- vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení	≥ 1,0 N/mm²
Doba zavadnutí	20 min.
Doba zpracovatelnosti	90 min.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!