

# Normy a technická kritéria

**Jakmile vyrobeny, jsou desky fyzicky otestovány pomocí speciálních kontrolních postupů a standardizovaných testů.**

- POLSKÁ NORMA PN EN 300
- TECHNICKÁ SCHVALOVACÍ ZPRÁVA Č. AT153113/98 Institut stavební technologie (ITB)
- CERTIFIKÁT O SHODĚ Č. CZ ITB - 49/2000 Kladné vyjádření hygienika, č. 8-909/97 Státní institut hygieny, Varšava
- PROTOKOL č. 11999 o zkouškách požárně technických charakteristik - C1 - těžce hořlavé
- CERTYFIKAT VYROBKU - VYZKUMNY A VYVOJOVY ÚSTAW DREVARSKY PRAHA s.p. nr C-03-01-008/98 - OSB/2 a nr C-03-01-007/98 - OSB/3
- CERTYFIKAT LTI c.P/020/113/98, LIGNOTESTING Bratislava
- POŽÁRNÍ KLASIFIKACE týkající se stupně hořlavosti stavebního materiálu - výrobek je klasifikován jako ohnivzdorný. Zpráva z testování č. LP-924, 1/2-1 2/97, LP-924, 2/2-13/97 a LP-924, 3/2-6/97
- Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung, č. Z-9 1-414 schválení pro použití ve staveních konstrukcích, vydané Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut stavební techniky), Berlin



**Snadné zpracování  
(nižší míra opotřebení nástrojů)**



**Vysoká mechanická pevnost**



**Bezproblémové kotvení šroubů  
a různých konstrukčních spojek**



**C1 - těžce hořlavé**



**Tepelná izolace**



**Zvuková izolace**



**Různé použití, perfektní  
alternativní materiál  
za dřevo nebo překližku**



**Ekologická nezávadnost**



**Hygienická třída E1**



**Tvarová stabilita  
a odolnost proti nárazům**

## **Desky Kronopol OSB jsou k dostání ve třech variantách:**

- OSB/2 - univerzální deska pro použití v suchých prostorech (interiéry)
- OSB/3 - konstrukční deska, určená k použití v prostředích s mírnou vlhkostí (vnitřní a venkovní prostředí)
- OSB/4 - konstrukční deska, určená k použití v aplikacích se zvýšeným mechanickým namáháním a zvýšenou vlhkostí a (venkovní i vnitřní prostředí)

# Technické vlastnosti desek OSB podle evropské normy EN-300 (ČSN-EN-300)

**Tabulka 1 Obecné požadavky pro všechny typy desek**

Číslo:	Vlastnosti	Zkušební metody	Požadavky
1 <sup>2)3)</sup>	Maximální rozměrové tolerance: - Tloušťka (broušené) desky: - Tloušťka (nebroušené) desky: - Délka a šířka:	EN 324-1	± 0.3 mm ± 0.8 mm ± 3.0 mm
2 <sup>2)3)</sup>	Tolerance rovnosti hran	EN 324-2	1.5 mm/m
3 <sup>2)3)</sup>	Tolerance kvadracity	EN 324-2	2.0 mm/m
4 <sup>2)</sup>	Míra vlhkosti - OSB 1, OSB 2 - OSB 3, OSB 4	EN 322	od 2 do 12 % od 5 do 12 %
5 <sup>3)</sup>	Povolená odchylka hustoty materiálu ve vztahu k průměrné hustotě uvnitř desky	EN 323	± 10%
6 <sup>4)</sup>	Obsah formaldehydu - třída 1 (hodnota děrovačky) - třída 2	EN 120	≤ 8mg / 100 g > 8mg / 100 g ≤ 30mg / 100 g

<sup>2)</sup> - Specifické použití desek OSB může vyžadovat jiné tolerance. Viz samostatné normy.

<sup>3)</sup> - Tyto hodnoty jsou povinné pro míru vlhkosti obsažené v materiálu při 65% relativní vlhkosti vzduchu a 20°C.

<sup>4)</sup> - V současnosti je prováděno testování ohledně standardního obsahu vlhkosti a konverzního součinitele.

**Tabulka 3 Požadavky na desky pro omezené použití ve stavebnictví za suchých podmínek.  
Požadavky na specifické mechanické vlastnosti a bobtnání:**

Typ desky: OSB 2	Zkušební metody	Jednotka	Požadavky Rozsah tloušťky		
			6 - 10	>10 a <18	18 - 25
Vlastnosti					
Pevnost v ohybu - hlavní osa:	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	22	20	18
Pevnost v ohybu - vedlejší osa:	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	11	10	9
Modul pružnosti - hlavní osa:	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	3500	3500	3500
Modul pružnosti - vedlejší osa:	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	1400	1400	1400
Pevnost v tahu ve směru kolmém na rovinu desky:	EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0.34	0.32	0.30
Tloušťka nabobtnání po 24 hodinách:	EN 317	%	20	20	20

**Tabulka 4 Požadavky na desky pro použití ve stavebnictví za vlhkých podmínek.  
Požadavky na specifické mechanické vlastnosti a bobtnání:**

Typ desky: OSB 3	Zkušební metody	Jednotka	Požadavky Rozsah tloušťky		
			6 - 10	>10 a <18	18 - 25
Vlastnosti					
Pevnost v ohybu - hlavní osa:	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	22	20	18
Pevnost v ohybu - vedlejší osa:	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	11	10	9
Modul pružnosti - hlavní osa:	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	3500	3500	3500
Modul pružnosti - vedlejší osa:	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	1400	1400	1400
Pevnost v tahu ve směru kolmém na rovinu desky:	EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0.34	0.32	0.30
Tloušťka nabobtnání po 24 hodinách:	EN 317	%	15	15	15

# Technické vlastnosti desek OSB podle evropské normy EN-300 (ČSN-EN-300)

**Tab.5**  
**Požadavky týkající se odolnosti proti vlhkosti:**

Typ desky: OSB 3	Zkušební metody	Jednotka	Požadavky Rozsah tloušťky		
			6 - 10	>10 a <18	18 - 25
Vlastnosti					
Pevnost v ohybu po opakovaném testování - hlavní osa:	EN 321 + EN 310 <sup>8)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	9	8	7
Volba 1 <sup>7)</sup> - pevnost v tahu ve směru kolmém na rovinu desky po opakovaném testování:	EN 321 EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0.18	0.15	0.13
Volba 2 <sup>7)</sup> - pevnost v tahu ve směru kolmém na rovinu desky po vyvaření:	EN 1087-1 <sup>9)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	0.15	0.13	0.12

<sup>7)</sup> Výše uvedený výběr způsobů by měl být považován pouze za dočasný do stanovení vhodných způsobů pro desky.

<sup>8)</sup> Pevnost v ohybu po opakovaném testování s použitím tloušťky měřené po tomto testu.

<sup>9)</sup> EN 1087-1 je povinnou normou po zvážení modifikovaných metod v Dodatku A.

**Tab.6 Požadavky týkající se desek pro konstrukční aplikace při vysokém zatížení a vlhkém prostředí.  
Požadavky pro specifické mechanické vlastnosti a bobtnání:**

Typ desky: OSB 4	Zkušební metody	Jednotka	Požadavky Rozsah tloušťky		
			6 - 10	>10 a <18	18 - 25
Vlastnosti					
Pevnost v ohybu - hlavní osa:	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	30	28	26
Pevnost v ohybu - vedlejší osa:	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	16	15	14
Modul pružnosti - hlavní osa:	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	4800	4800	4800
Modul pružnosti - vedlejší osa:	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	1900	1900	1900
Pevnost v tahu ve směru kolmém na rovinu desky:	EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0.50	0.45	0.40
Tloušťka nabobtnání po 24 hodinách:	EN 317	%	12	12	12

**Tab.7**  
**Požadavky týkající se odolnosti proti vlhkosti:**

Typ desky: OSB 4	Zkušební metody	Jednotka	Požadavky Rozsah tloušťky		
			6 - 10	>10 a <18	18 - 25
Vlastnosti					
Pevnost v ohybu po opakovaném testování - hlavní osa:	EN 321 + EN 310 <sup>8)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	15	14	13
Volba 1 <sup>7)</sup> - pevnost v tahu ve směru kolmém na rovinu desky po opakovaném testování:	EN 321 EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0.21	0.17	0.15
Volba 2 <sup>7)</sup> - pevnost v tahu ve směru kolmém na rovinu desky po vyvaření:	EN 1087-1 <sup>9)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	0.17	0.15	0.13

<sup>7)</sup> Výše uvedený výběr způsobů by měl být považován pouze za dočasný do stanovení vhodných způsobů pro desky.

<sup>8)</sup> Pevnost v ohybu po opakovaném testování s použitím tloušťky měřené po tomto testu.

<sup>9)</sup> EN 1087-1 je povinnou normou po zvážení modifikovaných metod v Dodatku A.