

SALITH® ZE

Betonový potěr



Tento technický list platí od 14. 6. 2013. Platnost všech předchozích vydání se tímto ruší.

Specifikace:

Technický list platí pro použití suché maltové směsi SALITH ZE a je v souladu s ČSN EN 13813.

Použití:

Je určen pro vnitřní i vnější zhotovování připojených i plovoucích potěrů o tloušťce 10-50 mm. Je vhodný jako potěr plovoucích podlah topných, jako potěr na dělicí vrstvu a také pro vyspravení menších ploch.

Složení:

Suchá směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

Příprava podkladu:

Podkladem je beton, který musí být čistý, drsný a vlhký. Pokud je podklad mastný, je nutno ho odmastit.

Zpracování:

Potěr rozmícháme ručně nebo strojně s udaným množstvím vody a aplikujeme na dostatečně navlhčený podklad. Chráníme před rychlým vyschnutím. Potěr udržujeme vlhký po dobu asi 7 dnů a chráníme před mrazem. Pochůzný po 3 dnech, možnost zatížení po 7 dnech.

Upozornění:

Dodatečné přidání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřipustné. K rozdělení malty je nutné použít pitnou vodu, nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008. Nezpracovávat při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5°C.

Bezpečnost a hygiena:

Při práci se směsí dodržujte platné předpisy MP ČR, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice, případně brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a konzultujte s lékařem. Po práci je nutné omýt pokožku vodou a mýdlem a ošetřit vhodným krémem.

Balení a skladování:

V papírových ventilových pytlích 30 kg, nebo volně ložené v ocelových zásobnících. Skladovat v suchu, chránit před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost 6 měsíců.

Zabezpečení kvality:

Kvalita je trvale sledována v laboratoři výrobního závodu. Systém řízení výroby je kontrolován certifikačním orgánem TaŽÚS.

Technické údaje:

Pevnost:
v tlaku min. 25 MPa
v tahu min. 5 MPa

Sypná hmotnost:
1,65 kg/dm³

Zrnitost:
0 - 4 mm

Spotřeba vody na pytel 30 kg:
4 - 5 litrů

Spotřeba při tloušťce 30 mm:
57 kg/m²

Doba zpracovatelnosti:
2 hodiny

Technické poradenství:

Pro všechny výrobky SALITH poskytujeme odborné poradenství, většinou přímo na stavbách. Informujte se prosím včas o možnostech návštěvy technického poradce přímo na Vaší stavbě.

POZOR:

Používejte vždy maltu od jednoho výrobce!



1020

Výrobce: Vápenka Vitošov, s.r.o.
Hrabová 54, 789 01 Zábřeh

05
020

EN 13813

CT-C25-F5

SALITH ZE

Cementový potěrový materiál, který není určen pro povrch podléhající ohrusu (CT)
Potěr pro podlahovou konstrukci

Pevnost v tlaku po 28 dnech (třída C 25)	min. 25 MPa
--	-------------

Pevnost v tahu za ohybu (třída F 5)	min. 5 MPa
-------------------------------------	------------

Odolnost proti ohrusu	NPD
-----------------------	-----

Trvanlivost	NPD
-------------	-----

Hodnota pH	min. 7
------------	--------

Reakce na oheň	třída A1f
----------------	-----------

Odolnost proti chemikáliím	NPD
----------------------------	-----

Poznámky:

Betonový potěr ZE

Je určen pro vnitřní a vnější zhotovování připojených a plovoucích potěrů, topné podlahy a potěr na dělicí vrstvě. Také pro vyspravení menších ploch.