



## TECHNICKÝ LIST – PLOTOVÉ STŘÍŠKY,HLAVICE –

### HLADKÉ A ŠTÍPANÉ

#### Specifikace

- plotové stříšky,hlavice jsou vyráběny hladké a štípané, na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami

#### Použití

- ochrana a zakončení plotových konstrukcí a sloupků, okrasných dělicích nebo opěrných stěn

#### Technické parametry

- viz. katalog výrobků – [www.plotove-strisky.eu](http://www.plotove-strisky.eu)

#### Přednosti

- plotové stříšky,hlavice jsou opatřeny okapovou drážkou
- zajišťují vysoké užitné vlastnosti: pevnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům, mrazuvzdornost, trvanlivost
- prodlužují životnost a zlepšují estetické vlastnosti plotů a zdí

#### Nabídka barevných povrchů

- barvy: přírodní - šedá, žlutá, červená, hnědá, černá, javor

#### Expedice

- výrobky jsou uloženy na paletách Standart o rozměrech 1 200 x 800 mm
- výrobky jsou na paletě fixovány pomocí PET pásek, fixační fólie nebo jejich kombinací

#### Doprava a manipulace

- při skladování, manipulaci i dopravě betonových výrobků musí být dodržovány příslušné platné bezpečnostní předpisy (pro silniční i železniční přepravu)
- manipulace s výrobky se uskutečňuje pomocí vysokozdvížných vozíků (VZV), popř. jiných prostředků k tomu uzpůsobených

#### Skladování

- při skladování nesmí být jednotlivé palety s výrobky uloženy ve sloupcích na sobě, ale jednotlivě vedle sebe s mezerami mezi paletami
- výrobky je možné skladovat i na nezastřešených otevřených plochách, nejlépe v originálním balení, přičemž je nutné zabránit jejich mechanickému poškození

- v případě dlouhodobého skladování výrobků na paletách doporučujeme z hlediska tvorby vápenných výkvětů použít takový způsob skladování, který zamezí pronikání srážkových vod a vzdušné vlhkosti dovnitř palet s výrobky

#### Doplňující informace

- rozdíly v barvě a struktuře plotových stříšek a hlavice mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se výrobce nemůže vyvarovat, a proto nejsou považovány za významné
- výskyt vápenných výkvětů na plotových stříškách (výrobce se jich nemůže vyvarovat) nemá vliv na jejich užité vlastnosti a nepovažuje se za významný
- případné dořezávání betonových výrobků je nutné provádět tak, aby nedošlo k znečištění a znehodnocení jiných prvků jemným prachem

#### Podklad

Podklad určený k lepení stříšek musí být čistý a odmaštěný. V případě instalace stříšek na konstrukci z okrasných tvárnic (prvky s dutinami), dutinu v poslední řadě tvárnic nevyplňujeme až po okraj. Zamezíme tak kapilárnímu přenosu vody ze stříšek do konstrukce plotu a tím eliminujeme vznik trhlin v zimním období a výskyt vápenného výkvětu na plotové konstrukci. Povrch podkladu je třeba před nanesením malty či lepidla navlhčit. Množství vody by mělo být takové, aby povrch zůstal matný (nesmí vzniknout lesklá plocha).

#### Pokládka

Plotové stříšky a hlavice jsou určeny pro ruční instalaci. Nejprve doporučujeme stříšky ,hlavice na konstrukci vyskládat nasucho. Tak určíme přesné rozmístění stříšek, hlavice. **V případě, že jsou na stříšce, hlavici patrné zjevné vady, nesmí dojít k zabudování do konstrukce!** Je-li třeba k zakončení řady stříšek poslední stříšku zaříznout na kratší délku do 5cm, doporučujeme první a poslední stříšku rozdělit na stejně dlouhé díly. Toto řešení je opticky výhodnější. Jakmile máme stříšky připravené, na zídku nanese v co největší ploše flexibilní lepidlo (případně speciální zdící maltu) do kterého stříšky uložíme. Když bude spojovací hmota dostatečně zatvrdlá, spáry mezi stříškami vyplníme flexibilní spárovací hmotou s hydrofobní úpravou nebo vodoodpudivým trvale pružným tmelem. Doporučená velikost spáry je 6 -10mm. Zabudovanou stříšku doporučujeme ošetřit vhodným hydrofobním nátěrem. Impregnace zabrání pronikání srážkových vod do konstrukce a tím eliminuje vznik vápenných výkvětů. Aplikací hydrofobizačního nátěru zároveň omezíte znečištění stříšek, růst řas, mechů a prodloužíte stálobarevnost výrobků. Impregnovaný povrch lze také snadno omývat a čistit. Nátěr je nutné provádět v době, kdy se vápenný výkvět na betonovém výrobku nevyskytuje.

#### Kvalita

- kvalita plotových stříšek a hlavice je sledována akreditovanými zkušebními laboratořemi