



RE 50

samorozlivný cementový potěr

Samorozlivný vyrovnávací a renovační cementový potěr pro vyrovnání podkladních cementových i anhydritových podlahových vrstev. Použití i na různé opravy, zhotovení podkladů pod následující vrstvy atd. Pro běžné zatížení. K použití v interiéru.



třída CT C25 F4

**ŠETŘÍ
VÁŠ ČAS!**

- Minerální směs pro ruční i strojní zpracování.
- Lehké zpracování rozléváním.
- Univerzální použití.
- Vhodné i pro staré vytápěné podlahy.
- Tloušťka vrstvy od 10 mm do 50 mm ve spojených vrstvách.
- Tloušťka vrstvy od 50 mm v oddělených vrstvách.

Orientační spotřeba cca 20 kg suché směsi na 1 m² / 1 cm tloušťky vrstvy.



Vhodným podkladem při provádění sdružených podlahových vrstev jsou stabilní, nosné, pevné betonové, anhydritové plochy bez aktivních trhlin, průhybů a bez projevů jiných deformací. Podklad musí být zbaven nesoudržných vrstev, jako jsou zvětralé části, staré nátěry, mastnoty, prach, nečistoty, nebo jiné separační vrstvy. Podklad je nutné předem upravit vhodným přechodovým můstkem H4 nebo EG.

Pro zajištění přídržnosti mezi jednotlivými vrstvami podlah použijte přechodový můstek H4.

Anhydritový podklad je nutné zbrousit a odstranit tak vyplave- nou vrstvu pojiva. Po důkladném odstranění prachu anhydrit ošetřit penetrací EG s posypem hrubým křemičitým pískem.



Více informací v technickém listu produktu RE 50 na webu www.sievert.cz



Ukázku zpracování sledujte na  YouTube

